

## **Dimensões e tolerâncias dos tubos de concreto, de seção circular, para cravação (Jacking Pipe – Sistema não Destrutivo)**

Os diâmetros nominais interno e externo e a espessura da parede devem ser declarados pelo fabricante.

### **A.1 Resultados a determinar**

Os desvios máximos permitidos entre o nominal e o efetivo, obtidos através de medição, estão indicados na tabela A.1.

**Tabela A.1 - Dimensões e tolerâncias**

Diâmetro nominal mm	Desvio máximo no diâmetro mm		Variação da espessura da parede +/- mm	Comprimento útil mínimo do tubo mm	Variação do comprimento útil mm
	Interno médio (+/-)	Externo médio (+/-)			
< 900	5	6	6	2000	+ 50 - 20
900 ≤ DN < 1200	6	3	6		
1200 ≤ DN < 1500	10	4	10		
1500 ≤ DN < 2000	16	5	16		
≥ 2000	16	6	16		